

## Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság       | Érték                  |
|-------------------|------------------------|
| Sűrűség           | 1,01 g/cm <sup>3</sup> |
| Átmérő            | 1,75/2,85 mm           |
| Átmérő tűréshatár | ± 0,05 mm              |
| Ovalitás tűrés    | ± 5 %                  |

## Mechanikai tulajdonságok

| Tulajdonság          | Szabvány  | Érték    |
|----------------------|-----------|----------|
| Rugalmassági modulus | ISO 527-2 | 1440 MPa |
| Szakítószilárdság    | ISO 527-2 | 43 MPa   |

## Ajánlott nyomtatási paraméterek

| Tulajdonság            | Érték      |
|------------------------|------------|
| Nyomtatási hőmérséklet | 240-250°C  |
| Asztal hőmérséklet     | 70-80°C    |
| Nyomtatási sebesség    | 40 mm/sec  |
| Száritás               | 80°C - 4 h |

## Egyéb

| Tulajdonság           | Érték                             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Tekercs méret (D x H) | 200x65 mm                         |
| Nettó súly            | 750 g                             |
| Hossz per kg          | 410 m (1,75 mm) / 160 m (2,85 mm) |
| Tekercs magátmérő     | 52 mm                             |

A műanyagok idővel öregednek és elveszítik tulajdonságaikat. Javasoljuk, hogy a megvásárolt tekercset a külső csomagolás felnyitásától számított 12 hónapon belül használja fel. Az anyag megfelelő tárolása – hűvös, száraz és sötét helyen – szükséges a minőség megőrzéséhez. Kerülje a közvetlen érintkezést az olvadt termékkel, mert súlyos égési sérüléseket okozhat – tegyen meg minden szükséges óvintézkedést. A hőmérséklet emelkedésekor, a megolvadási hőmérséklet fölött gőzök szabadulhatnak fel, ezért biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje az anyag túlhevítését. A megadott információkat a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint állítottuk össze. A technikai adatokat általában mintaértékek alapján határozzák meg, és nem garantált jellemzők, így a termékek fejlesztése során változhatnak.